

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 990 515 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
05.04.2000 Bulletin 2000/14

(51) Int Cl.7: **B32B 27/08, B29C 33/68**

(21) Numéro de dépôt: **99402330.7**

(22) Date de dépôt: **23.09.1999**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

- Bouilloux, Alain
27300 Bernay (FR)
- Flat, Jean-Jacques
27470 Serquigny (FR)
- Roumilhac, Didier
27470 Serquigny (FR)

(30) Priorité: **30.09.1998 FR 9812247**

(71) Demandeur: **Elf Atochem S.A.**
92800 Puteaux Hauts-de-Seine (FR)

(74) Mandataire: **Pochart, François et al**
Cabinet Hirsch-Desrousseaux-Pochart,
34 rue de Bassano
75008 Paris (FR)

(72) Inventeurs:
• **Teze, Laurent**
78700 Conflans Sainte Honorine (FR)

(54) **Film comprenant une couche centrale en polyoléfine et deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine**

(57) L'invention a pour objet un film comprenant (i)
au moins une couche centrale en polyoléfine; et (ii) au

moins deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine présentant une tension de surface inférieure à 36 mJ/m².




Figure 1

EP 0 990 515 A1

Description

[0001] La présente invention concerne un nouveau film comprenant une couche centrale en polyoléfine et deux couches externes en un alliage polyamide/polyoléfine ayant une tension de surface peu différente de celle de la polyoléfine de l'alliage.

[0002] Le SMC est utilisé dans la fabrication de pièces transformées aussi bien dans les domaines automobile (pare-chocs, hayons...) que ceux du nautisme (coques de bateaux) ou de l'électronique (carters). Le SMC est généralement composé d'une résine polymère réticulable, en particulier un polyester insaturé, de charges de renforcement telles que des fibres de verre, ainsi que de divers autres additifs en quantités peu importantes. Le SMC est ordinairement préparé en déposant des fibres sur une couche de résine polyester non saturé, elle-même supportée sur un film mobile, composé en général de polyéthylène ou de polyamide. Un autre film de même nature est ensuite déposé au-dessus du système résine/charge de renforcement pour former une masse composite en sandwich entre deux films. Le sandwich passe ensuite à travers une série de rouleaux de pétrissage et de compactage et est généralement enroulé sous forme de grands rouleaux. Il est alors stocké avant transformation ultérieure. Lors de la période de stockage, la résine polyester réticule partiellement, provoquant une augmentation de la viscosité du SMC, jusqu'à atteindre une consistance le rendant apte au moulage. Les utilisateurs de SMC, en général les mouleurs, coupent un morceau de dimensions appropriées à partir du rouleau, retirent par pelage le film de support et placent le SMC dans un moule chauffé pour la transformation et la cuisson complète simultanées. Ainsi, des masses composites en sandwich de SMC trouvent une application facile dans des modes opératoires de moulage par compression.

[0003] Trois propriétés concernant le film sandwich sont d'importance capitale pour les fabricants et les utilisateurs de SMC. La première a trait à la perméabilité au styrène du film pelable. Il est nécessaire que ce film pelable ait une perméabilité au styrène très faible afin d'éviter la perte de styrène monomère qui joue le rôle de diluant réactif dans le SMC. Cette perte de styrène monomère est également préjudiciable pour la santé des individus lors des opérations de fabrication du SMC et de son stockage. La deuxième propriété concerne la facilité de pelage de ce film sur la structure polyester, afin qu'il ne subsiste pas de film résiduel sur la structure et d'éviter les risques de déchirure de ce film lors des opérations de fabrication et de transformation du SMC. Enfin, la reprise d'humidité et la perméabilité à l'eau de ces films pelables doivent être très faibles pour que la qualité de la résine polyester, très sensible à l'eau, ne soit pas altérée lors des opérations de fabrication du SMC, du stockage du polyester ou de la transformation du SMC.

[0004] EP-A-0506515 décrit des films à base d'un alliage polyamide/polyoléfine, dans lequel l'agent compatibilisant est une polyoléfine fonctionnalisée (par ex. maléisée), éventuellement greffé avec un oligomère de polyamide de faible poids moléculaire. Ces films sont utilisés pour SMC (Sheet Molding Compound); ils présentent une tension de surface d'environ 32 mN/m. Cependant, une certaine épaisseur est nécessaire pour atteindre de bonnes propriétés mécaniques, ce qui implique un coût assez élevé pour le film final.

[0005] EP-A-0786319 décrit des films utiles pour le SMC et constitués d'une couche d'alliage polyamide/polyoléfine disposée entre deux couches de polyoléfine. La couche centrale d'alliage de polyamide et de polyoléfine est suffisante pour l'imperméabilité au styrène et les couches extérieures en polyoléfine conviennent bien pour le pelage d'avec le polyester du SMC. Cependant pour que cette structure tri-couche ne se délamine pas il faut soit disposer un liant entre chaque couche de polyoléfine et d'alliage, soit ajouter dans chaque couche de polyoléfine une polyoléfine greffée qui facilitera le collage. La première solution n'est pas souhaitable car elle implique une extrusion d'un film cinq couches, ce qui est difficile. La seconde solution augmente la tension de surface de chaque film de polyoléfine, et donc le film final n'est plus parfaitement adapté au SMC. De plus, il n'est pas possible de rendre la couche centrale en alliage collante par ajout d'une polyoléfine greffée, car celle-ci se retrouverait alors en fait à l'interface polyamide/ polyoléfine au niveau des nodules.

[0006] Aucun des documents ci-dessus n'enseigne ni ne suggère la présente invention.

[0007] Ainsi, l'invention fournit un film comprenant:

- (i) au moins une couche centrale en polyoléfine; et
- (ii) au moins deux couches externes en alliage polyamide/ polyoléfine présentant une tension de surface inférieure à 36 mJ/m², avantageusement entre 31 et 34 mJ/m².

[0008] Selon un mode de réalisation, le film consiste en une couche centrale en polyoléfine entre deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine.

[0009] Selon un autre mode de réalisation, la polyoléfine de la couche (i) comprend une polyoléfine fonctionnalisée.

[0010] Selon un autre mode de réalisation, la polyoléfine de la couche (i) comprend un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène.

[0011] Selon un autre mode de réalisation, la polyoléfine de la couche (i) est un mélange d'une polyoléfine non-fonctionnalisée et d'une polyoléfine fonctionnalisée, ladite polyoléfine fonctionnalisée représentant jusqu'à 40% en poids du mélange.

- [0012] Selon un autre mode de réalisation, la polyoléfine fonctionnalisée est un mélange PE/EPR greffé anhydride maléique.
- [0013] Selon un autre mode de réalisation, l'alliage polyamide/polyoléfine est à phases co-continues.
- [0014] Selon un autre mode de réalisation, l'alliage polyamide/polyoléfine comprend un agent compatibilisant.
- 5 [0015] Selon un autre mode de réalisation, l'alliage polyamide/polyoléfine est un alliage PA6/PP/Agent compatibilisant.
- [0016] L'agent compatibilisant peut comprendre un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène maléisé.
- [0017] L'agent compatibilisant peut comprendre du polypropylène, qui est maléisé et condensé avec un oligomère de polyamide monoaminé.
- 10 [0018] Selon un autre mode de réalisation, le rapport des épaisseurs des couches (i) et (ii) et compris entre 25/75 et 65/35.
- [0019] L'invention a encore pour objet un procédé de préparation d'un film selon l'invention, comprenant l'extrusion des différentes couches dans les conditions d'extrusion des polyoléfines.
- [0020] L'invention sera maintenant décrite plus en détail dans la description qui suit, et en référence aux dessins, dans lesquels:
- 15
- la figure 1 est une microphotographie d'un alliage à phases co-continues utilisé dans le cadre de l'invention (alliage A des exemples);
 - la figure 2 est une microphotographie d'un alliage à matrice polyamide.
- 20 [0021] La polyoléfine peut être une polyoléfine non fonctionnalisée ou une polyoléfine fonctionnalisée.
- [0022] Une polyoléfine non fonctionnalisée est classiquement un homopolymère ou copolymère d'alpha-oléfines ou de dioléfines, telles que par exemple, éthylène, propylène, butène-1, octène-1, butadiène.
- A titre d'exemple, on peut citer :
- 25
- les homopolymères tels que polyéthylène, en particulier LDPE, HDPE, LLDPE ou VLDPE, polyéthylène métallo-cène ou polypropylène.
 - les copolymères éthylène/alpha-oléfine tels que éthylène/propylène, les EPR.
 - les copolymères blocs styrène/éthylène-butène/styrène (SEBS), styrène/butadiène/styrène (SES), styrène/isoprène/styrène (SIS), styrène/éthylène-propylène/styrène (SEPS) et éthylène/propylène/diène (EPDM).
- 30
- les copolymères de l'éthylène avec au moins un produit choisi parmi les sels ou les esters d'acides carboxyliques insaturés tel que le (méth)acrylate d'alkyle (par exemple acrylate de méthyle), ou les esters vinyliques d'acides carboxyliques saturés tel que l'acétate de vinyle, la proportion de comonomère pouvant atteindre 40% en poids.
- 35 [0023] La polyoléfine peut aussi être fonctionnalisée, à savoir être un polymère d'alpha-oléfines et des motifs réactifs (les fonctionnalités); de tels motifs réactifs sont les fonctions acides, anhydrides, ou époxy.
- [0024] A titre d'exemple, on peut citer les polyoléfines précédentes greffées ou co- ou ter-polymérisées par des époxydes insaturés tels que le (méth)acrylate de glycidyle, ou par des acides carboxyliques ou les sels ou esters correspondants tels que l'acide (méth)acrylique (celui-ci pouvant être neutralisé totalement ou partiellement par des métaux tels que Zn, etc.) ou encore par des anhydrides d'acides carboxyliques tels que l'anhydride maléique. Une polyoléfine fonctionnalisée d'un mode de réalisation est par exemple un mélange PE/EPR, dont le ratio en poids peut varier entre de larges mesures, par exemple entre 40/60 et 90/10, ledit mélange étant co-greffé avec un anhydride, notamment anhydride maléique, selon un taux de greffage par exemple de 0,01 à 5% en poids.
- 40 [0025] La polyoléfine fonctionnalisée peut être les (co)polymères suivants, greffés avec anhydride maléique ou méthacrylate de glycidyle, dans lesquels le taux de greffage est par exemple de 0,01 à 5% en poids:
- 45
- du PE, du PP, des copolymères de l'éthylène avec propylène, butène, hexène, ou octène contenant par exemple de 35 à 80% en poids d'éthylène;
 - des copolymères éthylène et acétate de vinyle (EVA), contenant jusqu'à 40% en poids d'acétate de vinyle;
 - des copolymères éthylène et (méth)acrylate d'alkyle, contenant jusqu'à 40% en poids de (méth)acrylate d'alkyle;
 - des copolymères éthylène et acétate de vinyle (EVA) et (méth)acrylate d'alkyle, contenant jusqu'à 40% en poids de comonomères;
 - les copolymères éthylène/propylène majoritaires en propylène greffés par de l'anhydride maléique puis condensés avec du polyamide (ou un oligomère de polyamide) monoaminé (produits décrits dans EP-A-0342066).
- 55 [0026] La polyoléfine fonctionnalisée peut aussi être un co- ou ter-polymère d'au moins les motifs suivants: (1) éthylène, (2) (méth)acrylate d'alkyle ou acide (méth)acrylique ou ester vinylique d'acide carboxylique saturé et (3) anhydride tel que anhydride maléique ou époxy tel que (méth)acrylate de glycidyle.

A titre d'exemple de polyoléfines fonctionnalisées de ce dernier type, on peut citer les copolymères suivants, où l'éthylène représente de préférence au moins 60% en poids et où le termonomère représente par exemple de 0,1 à 10% en poids du copolymère :

- 5 - les copolymères éthylène/(méth)acrylate d'alkyle ou acide (méth)acrylique/anhydride maléique ou méthacrylate de glycidyle;
- les copolymères éthylène/acétate de vinyle/anhydride maléique ou méthacrylate de glycidyle;
- les copolymères éthylène/acétate de vinyle/(méth)acrylate d'alkyle ou acide (méth)acrylique/anhydride maléique ou méthacrylate de glycidyle.

10

[0027] Dans les copolymères qui précèdent, l'acide (méth)acrylique peut être salifié avec Zn ou Li.

[0028] Le terme "(méth)acrylate d'alkyle" désigne les méthacrylates et les acrylates d'alkyle en C1 à C6, et peut être choisi parmi l'acrylate de méthyle, l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de n-butyle, l'acrylate d'iso-butyle, l'acrylate d'éthyl-2-hexyle, l'acrylate de cyclohexyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'éthyle.

15

[0029] Par ailleurs, les polyoléfines précitées peuvent aussi être réticulées par tout procédé ou agent approprié (diépoxy, diacide, peroxyde, etc.); le terme polyoléfine fonctionnalisée comprend aussi les mélanges des polyoléfines précitées avec un réactif difonctionnel tel que diacide, dianhydride, diépoxy, etc. susceptible de réagir avec celles-ci.

[0030] Les copolymères mentionnés ci-dessus peuvent être copolymérisés de façon statistique ou séquencée et présenter une structure linéaire ou ramifiée.

20

[0031] Le poids moléculaire, l'indice MFI, la densité de ces polyoléfines peuvent aussi varier dans un large mesure, ce que l'homme de l'art appréciera.

[0032] Des mélanges de polyoléfines, fonctionnalisées ou non, sont aussi possibles. Des mélanges appropriés sont ceux dans lesquels une partie majoritaire est composée de polyoléfine non fonctionnalisée et l'autre partie est une polyoléfine fonctionnalisée, ladite polyoléfine fonctionnalisée représentant jusqu'à 40% en poids du mélange. La polyoléfine fonctionnalisée est notamment le mélange EP/EPR greffé anhydride décrit plus haut.

25

[0033] L'alliage polyamide/polyoléfine ayant une tension de surface faible peut notamment être obtenu par exemple lorsqu'il est à phases co-continues. Ce terme "alliage polyamide/polyoléfine à phases co-continues" désigne les produits comprenant un polyamide, selon l'acceptation classique; une polyoléfine, telle que décrite ci-dessus, et lorsque celle-ci ne contient pas suffisamment de fonctionnalité pour assurer la compatibilisation avec le polyamide un agent compatibilisant; la polyoléfine et le polyamide étant présents sous forme de deux phases co-continues, à savoir qu'aucune des deux phases n'est présente sous forme dispersée dans l'autre phase. La polyoléfine peut être fonctionnalisée ou non, et elle peut être le mélange d'une polyoléfine non-fonctionnalisée et d'une polyoléfine fonctionnalisée. Cet alliage est distinct des alliages à matrice polyamide. La figure 1 est une microphotographie d'un alliage à phases co-continues utilisé dans le cadre de l'invention; on remarque que les phases sont interpénétrantes (ou inter-pénétrées). Un alliage à matrice polyamide (et nodules de polyoléfine dispersés dans cette phase) correspond à la microphotographie de la figure 2.

30

[0034] L'alliage utilisé dans le cadre de l'invention présentera en général une viscosité suffisante pour être extrudé en film par extrusion cast ou par extrusion soufflage et présente par exemple un MFI de 0,5 à 20 (en g/10min mesuré à 235°C sous 2,16kg).

40

[0035] Le terme "polyamide" est utilisé dans son sens commun et désigne les produits de condensation d'alpha-omega-amino-acides, ou les lactames correspondants ou une ou plusieurs combinaisons sensiblement stoechiométriques d'une ou plusieurs diamines aliphatiques et/ou cycloaliphatiques et/ou aromatique-aliphatiques, ou de leurs sels, avec un ou plusieurs diacides carboxyliques aliphatiques ou aromatiques, ou des mélanges.

45

[0036] A titre d'exemple, le polyamide est le PA6, PA6,6, PA6,10, PA11, PA12, PA6,12, PA12,12 et PA6/6,6 (c'est-à-dire les polyamides obtenus à partir de caprolactame, de l'hexaméthylènediamine et de l'acide adipique) et PA6/12 (caprolactame et lauryllactame). Le poids moléculaire des polyamides peut varier dans un large mesure, ce que l'homme de l'art appréciera.

[0037] Le ratio polyamide/polyoléfine dans l'alliage peut varier, ce qu'appréciera l'homme de l'art, l'alliage final ne devant cependant de préférence pas présenter de phase continue dans laquelle est dispersée une autre phase. Par exemple, le polyamide représente, en poids, de 40 à 65%, avantageusement de 50 à 60%, et plus particulièrement de 55 à 60%, du poids de l'alliage.

50

[0038] L'agent compatibilisant est présent en une quantité suffisante pour assurer la compatibilité, à savoir de préférence la dispersion l'une dans l'autre des deux phases co-continues. Par exemple, l'agent compatibilisant peut représenter jusqu'à 25% en poids de l'alliage final.

55

[0039] L'agent compatibilisant est un produit connu en soi pour compatibiliser les polyamides et les polyoléfines, et peut être notamment une polyoléfine fonctionnalisée, comme celle décrite ci-dessus.

[0040] Des exemples de ces agents compatibilisants sont :

- le polyéthylène, le polypropylène, les copolymères d'éthylène, tel que éthylène/propylène, éthylène/butène, SEBS, SBS, SIS, SEPS et EPDM, tous ces produits étant greffés par de l'anhydride maléique ou du méthacrylate de glycidyle;
- 5 - les copolymères éthylène/(méth)acrylate d'alkyle/ anhydride maléique, l'anhydride maléique étant greffé ou copolymérisé;
- les copolymères éthylène/acétate de vinyle/anhydride maléique, l'anhydride maléique étant greffé ou copolymérisé;
- les deux copolymères précédents dans lesquels l'anhydride est remplacé en tout ou partie par du méthacrylate de glycidyle;
- 10 - les copolymères éthylène/acide (méth)acrylique, et éventuellement leurs sels;
- les copolymères éthylène/(méth)acrylate d'alkyle/ méthacrylate de glycidyle, le méthacrylate de glycidyle étant greffé ou copolymérisé;
- les copolymères greffés constitués d'au moins un oligomère mono-aminé de polyamide et d'un (co)polymère d'alpha-monooléfine greffé par un monomère susceptible de réagir avec la fonction amine dudit oligomère;

De tels alliages, ou les agents compatibilisants, sont décrits dans les brevets US-P-5342806, US-P-5070145, EP-A-0218665, EP-A-0342066, EP-A-0742236, EP-A-0802207 et FR-A-2291225, dont le contenu est incorporé dans la présente demande.

[0041] Dans ces alliages peuvent être ajoutés de façon classique des élastomères tels que des EPR malaisés, des EPDM malaisés et autres.

[0042] Selon un mode de réalisation, l'alliage polyamide/polyoléfine est un alliage PA6/PP/Agent compatibilisant.

[0043] L'agent compatibilisant est de préférence à base d'un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène.

[0044] L'agent compatibilisant est de préférence malaisé (par greffage ou copolymérisation).

[0045] Des exemples d'agent compatibilisant, notamment destiné à être utilisé en relation avec du PA6 et du PP sont les suivants:

- PP malaisé (par ex. à un taux = 0,5%) ;
- SEBS malaisé (par ex. à un taux = 0,5%) ;
- EPR statistique malaisé (par ex. à un taux = 0,5%) ;
- 30 - EPDM malaisé (par ex. à un taux = 0,5%) ;
- PP malaisé (par ex. à un taux = 0,5%) greffé (condensé) oligomère de PA, notamment PA6, PA11, PA12 PA6.6/12, de préférence PA6, ledit oligomère étant avantageusement monoaminé (avec un MWn par ex. de Mn=1500) ;

[0046] La teneur en agent compatibilisant est comprise par exemple entre 5 et 15% en poids, par exemple environ 10%.

[0047] Un alliage préféré est un alliage PA6/PP/Agent compatibilisant, dans lequel l'agent compatibilisant est à base d'un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène, qui est malaisé et éventuellement greffé (condensé) par un oligomère de polyamide (monoaminé).

[0048] Le film selon l'invention présente donc une tension de surface faible, inférieure à 36 mJ/m², de préférence comprise entre 31 et 34 mJ/m², c'est-à-dire une tension de surface faible, et présente un caractère quasi apolaire; le film selon l'invention est donc sensiblement de type oléfiniques.

[0049] Le film selon l'invention est donc sensiblement non-collant, et présente dans le même temps des propriétés barrière. Il est donc approprié pour des utilisations aussi diverses que du film d'emballage par exemple pour de la viande, en tant que peau de saucisse, film SMC, etc. Par ailleurs, si les films selon l'invention présentent certaines propriétés intéressantes des polyoléfines, ils ne présentent pas les défauts traditionnels de ceux-ci. Par ailleurs, les films selon l'invention permettent le plus souvent de s'affranchir d'une couche de liant entre la couche de polyoléfine et la couche d'alliage, ce qui permet d'éviter un film à 5 couches, mais sans nuire aux propriétés d'adhésion entre les couches. Avantageusement on ajoute dans la couche centrale un produit destiné à faciliter l'adhésion des couches, sans utiliser de couche de liant. Ce produit peut être une polyoléfine greffée, un agent compatibilisant tel que cités plus haut.

[0050] Il est clair que des additifs et adjuvants classiques, ainsi que d'autres polymères peuvent être ajoutés dans les différentes couches des films selon l'invention, en des quantités ne nuisant pas aux propriétés recherchées et classiques pour l'homme de l'art. Des exemples de tels additifs sont des anti-UV, anti-oxydants, pigments, des charges telles que silice, fibres, etc.

[0051] L'épaisseur du film selon l'invention est classique, par exemple entre 1 et 500 µm, classiquement de 5 à 100 µm. Le rapport des épaisseurs des couches (i) et (ii) peut être compris par exemple entre 25/75 et 65/35. Le film selon l'invention peut comprendre d'autres couches, par exemple d'autres polymères, entre les couches (i) et (ii) ou à l'extérieur des couches (ii); les films selon l'invention peuvent aussi comprendre d'autres types de film (papier ou métal

tel qu'aluminium). Les films selon l'invention peuvent aussi être laminés sur tout substrat approprié. On préférera cependant des films consistant en une couche centrale en polyoléfine entre deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine, utilisés tels quels.

[0052] Les films selon l'invention peuvent être préparés par tout procédé classique, notamment par extrusion. (par exemple sur des extrudeuses mono-vis à profil malaxeur, des extrudeuses bi-vis, extrudeuses de gaine, etc.). On peut par exemple utiliser une extrudeuse tri-couches, avec des températures de 210 à 250°C pour la couche de polyoléfine et de 240 à 260°C pour la couche d'alliage.

[0053] Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.

10 Exemples.

[0054] Les compositions sont réalisées à partir des polymères suivants :

A alliage comprenant :

15 593 parts de PA6 de MFI 6-7 (g/10min à 235°C sous 2,16kg) ;
296 parts de PP ;
98,8 parts de PP greffé anhydride maléique puis condensé avec un oligomère PA6 monoaminé ;
5 parts antioxydant ;
20 5 parts mélange maître jaune.
MFI final de l'alliage 1,5-2,5 (g/10min à 235°C sous 2,16kg).

B alliage comprenant :

25 642 parts de PA6 de MFI 15-20 (g/10min à 235°C sous 2,16kg) ;
247 parts de PEHD d=0,940 ;
98 parts de copolymère éthylène/acrylate de butyle/anhydride maléique contenant 9% en poids d'acrylate et
3% d'anhydride de MFI 5 (g/10min à 190°C sous 2,16kg) ;
5 parts antioxydant ;
30 5 parts mélange maître jaune.
MFI final de l'alliage 1-4 (g/10min à 235°C sous 2,16kg).

C alliage similaire à l'alliage B, comprenant un mélange maître vert.

D alliage similaire à l'alliage B, comprenant un mélange maître naturel.

35 E mélange 80/20 en poids PEHD/polyoléfine fonctionnalisée dans lequel la polyoléfine fonctionnalisée comprend un mélange en poids de 70 parts de PE d=0,920 MFI 4 (g/10min à 190°C sous 2,16kg) et 30 parts de copolymère EPR, le mélange étant co-greffé avec 0,5% d'anhydride maléique.

F mélange 80/20 en poids PEHD/polyoléfine fonctionnalisée dans lequel la polyoléfine fonctionnalisée comprend un mélange en poids de 75 parts de PE d=0,920 MFI 4 (g/10min à 190°C sous 2,16kg) et 25 parts de copolymère
40 EPR, le mélange étant co-greffé avec 0,5% d'anhydride maléique.

G mélange 70/30 en poids PEHD/polyoléfine fonctionnalisée du mélange E.

[0055] Dans ces exemples, les films sont réalisés sur une extrudeuse tri-couches avec une filière de 150mm, un entrefer de 0,7mm, une vitesse de tirage de 9m/mn, un taux de gonflage de 2,1 pour une largeur à plat de 500mm ;
45 on utilise des températures de 210 à 250°C pour la couche de polyoléfine et de 240 à 260°C pour la couche d'alliage.

[0056] On fabrique des films d'épaisseur totale de 24 µm, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-après. La tension de surface est déterminée en mesurant, à l'aide d'un goniomètre, l'angle de contact à l'avancée à l'équilibre de gouttes de liquides standards sur le substrat conformément à la méthode décrite dans Fowkes F.M.,
50 Ind. Eng. Chem., 56 (1964) 40 ou dans Owens D.K. and Wendt R.C., J. Appl. Polymer Sci. 13 (1969) 1741; on indique aussi les parties apolaire et polaire de la tension de surface.

Ex.	Type de polymère	Ratio épaisseurs des couches	Tension de surface (mJ/m ²)	Partie apolaire (mJ/m ²)	Partie polaire (mJ/m ²)
1	A	100	32,7	32	0,7
2	E/B/E	30/40/30	33,6	31,5	2,1
3	F/C/F	30/40/30	31,6	31,5	0,1

(suite)

Ex.	Type de polymère	Ratio épaisseurs des couches	Tension de surface (mJ/m ²)	Partie apolaire (mJ/m ²)	Partie polaire (mJ/m ²)
4	C/G/C	25/50/25	37,2	33,9	3,3
5	D/G/D	25/50/25	39,3	34,5	4,8
6	A/G/A	25/50/25	32,1	30,9	1,2

[0057] Les exemples 1-5 sont des exemples comparatifs, l'invention correspondant à l'exemple 6.

- les exemples 1, 2 et 3 ont une tension de surface faible, de l'ordre de 31-34 mJ/m² et présentent un caractère quasi apolaire ; ceci est dû aux couches de polyoléfine.
- les exemples 4 et 5 présentent une tension de surface élevée, de l'ordre de 37-39 mJ/m² et présentent une polarité marquée (de type polyamide).
- l'exemple 6, selon l'invention, présente une tension de surface de l'ordre de 32 mJ/m², et présente un caractère quasi apolaire ; ce film est donc de type oléfinique.

[0058] L'invention fournit donc des films de type oléfinique mais ne présentant pas les défauts traditionnels des polyoléfines.

[0059] La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation indiqués, mais est susceptible de nombreuses variantes aisément accessibles à l'homme de l'art.

Revendications

1. Film comprenant:

- (i) au moins une couche centrale en polyoléfine; et
- (ii) au moins deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine présentant une tension de surface inférieure à 36 mJ/m².

2. Film selon la revendication 1, la tension de surface étant comprise entre 31 et 34 mJ/m².

3. Film selon la revendication 1 ou 2, consistant en une couche centrale en polyoléfine entre deux couches externes en alliage polyamide/polyoléfine.

4. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la polyoléfine de la couche (i) comprend une polyoléfine fonctionnalisée.

5. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la polyoléfine de la couche (i) comprend un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène.

6. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel la polyoléfine de la couche (i) est un mélange d'une polyoléfine non-fonctionnalisée et d'une polyoléfine fonctionnalisée, ladite polyoléfine fonctionnalisée représentant jusqu'à 40% en poids du mélange.

7. Film selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel la polyoléfine fonctionnalisée est un mélange PE/EPR greffé anhydride maléique.

8. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel l'alliage polyamide/polyoléfine est à phases co-continues.

9. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel l'alliage polyamide/polyoléfine comprend un agent compatibilisant.

10. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel l'alliage polyamide/polyoléfine est un alliage

PA6/PP/Agent compatibilisant.

- 5
11. Film selon la revendication 9 ou 10, dans lequel l'agent compatibilisant comprend un homo- ou co-polymère d'éthylène ou de propylène maléisé.
12. Film selon la revendication 9 ou 10, dans lequel l'agent compatibilisant comprend du polypropylène, qui est maléisé et condensé avec un oligomère de polyamide monoaminé.
- 10 13. Film selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel le rapport des épaisseurs des couches (i) et (ii) est compris entre 25/75 et 65/35.
14. Procédé de préparation d'un film selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, comprenant l'extrusion des différentes couches dans les conditions d'extrusion des polyoléfines.
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55




Figure 1




Figure 2



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 40 2330

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
D,A	EP 0 786 319 A (ATOCHEM ELF SA) 30 juillet 1997 (1997-07-30) * revendications; exemple 9 *	1-14	B32B27/08 B29C33/68
A	US 5 601 770 A (MALIGIE JOHN D) 11 février 1997 (1997-02-11) * revendications 1-4; exemples 4,5 *	1-14	
D,A	EP 0 506 515 A (ATOCHEM ELF SA) 30 septembre 1992 (1992-09-30) * revendications *	1-14	
A	WO 97 47468 A (ALLIED SIGNAL INC) 18 décembre 1997 (1997-12-18) * revendications *	1-14	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			B32B B29C
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 11 janvier 2000	Examineur Pamies Olle, S
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03 02 (P4/C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 40 2330

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

11-01-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0786319 A	30-07-1997	FR 2743746 A	25-07-1997
		CA 2195797 A	24-07-1997
		JP 9193320 A	29-07-1997
US 5601770 A	11-02-1997	AUCUN	
EP 0506515 A	30-09-1992	AT 141205 T	15-08-1996
		AU 645188 B	06-01-1994
		AU 1381792 A	01-10-1992
		CA 2064365 A	30-09-1992
		CN 1066278 A, B	18-11-1992
		DE 69212681 D	19-09-1996
		DE 69212681 T	02-01-1997
		DK 506515 T	09-09-1996
		ES 2090538 T	16-10-1996
		FI 921362 A	30-09-1992
		IE 75708 B	10-09-1997
		JP 1945292 C	23-06-1995
		JP 5156045 A	22-06-1993
		JP 6062793 B	17-08-1994
		KR 9602980 B	02-03-1996
		NO 304076 B	19-10-1998
WO 9747468 A	18-12-1997	AU 3484397 A	07-01-1998
		CA 2257724 A	18-12-1997
		CN 1227524 A	01-09-1999
		EP 0904198 A	31-03-1999

EPO FORM P0480

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82